



PRODUKT - DATABLAD

460

PRIMER

Primer til beton.

Beskrivelse:

Depac 460 Primer er en 2 komponent primer der er fremstillet for anvendes til de fleste af Depac's komposit materialer, for god vedhæftning på både tør og fugtig overflader.

Anvendelse:

Alle overflader må være fri for forurening som olie, fedt, maling og fritstående vand. Ved brug på andre overflader som stål, aluminium, galvaniserede overflader mm indhent yderligere oplysninger ved leverandør.

Blanding:

Depac 460 Primer blandes og omrøres i lav hastighed.

Påføring:

Påføring kan gøres med pensel eller rulle, pensel er at foretrække på våde overflade for at trykke primeren ned i overfladen. Dækevne afhænger af porøsiteten og tætheden på overfladen der skal behandles.

Opbevaring:

Depac 460 Primer opbevares tørt og frostfrit. Under normale forhold som dette er lagrings tid minimum 2 år.

Teknisk Data.

Farve:

Klar

Flammepunkt:

100° C

Arbejds tid:

30 min alt efter temperaturen.

Påførings temp:

mellem 10 - 35° C

Hærdetid:

Klæbfri efter 6 timer

Påføring skal ske inden de 6 timer.

Dækevne:

5 – 8 m²/ liter alt efter overfladens tæthed.