



PRODUCT-DATASHEET  
WORKSHOP

# 305

## HEAVY DUTY RUST GUARD

## LANGTIDS BESKYTTELSE FOR METAL

### BESKRIVELSE

DEPAC 305 HEAVY DUTY RUST GUARD er fremstillet til beskyttelse af metal mod korrosion, der holder længe både indog udendørs. Det er et ravfarvet voks lignende film som er flexible, og frastøder vand og er kemisk resistent, samt modstår saltvand. DEPAC 305 HEAVY DUTY RUST GUARD. (en enkelt coat er nok som beskyttelse)

### Igen overflade behandling

DEPAC 305 HEAVY DUTY RUST GUARD kræver ingen dyr forbehandling for at reparationen skal blive effektiv. Kan påføres med børste, ved dykning eller ved brug af spray. Afrensning af løs rust, olie snavs giver dog en bedre beskyttelse.

### Let at fjerne

DEPAC 305 HEAVY DUTY RUST GUARD kan fjernes komplet hvis dette skulle ønskes, med solvent opløser.

### Flexible

DEPAC 305 HEAVY DUTY RUST GUARD er fleksible og modstår afgnidning og er selvhelende, Ridser i den seje film har tendens til sammentrækning. Den gennemsigtige ravfarvet muliggør aflæsning af tal og bogstaver.

### TEKNISK DATA

Farve	Gulig
Vægt	0,8 kg pr.ltr.
Flammepunkt	45° C (110° F)
Flydepunkt	80° C (170° F)
Tørretid	2 timer klæbe fri 12 timer komplet tør
Levetid	Under overdækket lager 2 – 3 år

### FORDELE

- KORROSIONS BESKYTTELSE OP TIL 2 ÅR
- FLEKSIBEL
- RESISTENT MOD SALT VAND, ATMOSFÆRE.
- INGEN OVERFLADE FORBEHANDLING
- LET AT FJERNE
- BRUGES IND- UDENDØRS.



# 305

## HEAVY DUTY RUST GUARD

### ANVENDELSE

Kan påføres med børste, spray eller ved dypning. Hvis man ønsker en ekstra beskyttelse skal man lade det tørre mellem påføringerne. Kan bruges på rust hvor det vil danne en fugtbarriere, så yderligere rust ikke fremkommer.

### EKSEMPEL TIL BRUG

INDUSTRI : Til beskyttelse af metal,værktøj,dele i produktion,tanke, maskiner,rør og reservedele. Dele som skal beskyttes under transport eller lagerføres.

MARINE: Sprayes på pumper,reservedele,ventiler, hængsler og dele som skal beskyttes mod saltvand eller fugt.

Udendørs: Beskytter jern og stål i mere en 2 år mod rust, såvel indendørs som udendørs..

### SIKKERHEDS DATA

Dette produkt er ikke klassificeret som sundhedsskadelig for bruger ifølgeArbStoffV. German Federal Republik. .

Ingen fluorinated eller chlorinated hydrocarbons.

Technical data's as stated have been established by laboratory conditions. These data should only be taken as general information. DEPAC can not give direct or indirect guarantee for specific usages of the product. If under certain conditions a guarantee is given this is limited to replacement of the purchased product.

#### DEPAC Anstalt (Establishment)

Industriestrasse 733  
FL-9492 Eschen  
Liechtenstein  
Tel.: +423-373-9700  
Fax: +423-373-9719  
e-mail: office.depac@supra.net  
Internet: www.depac.at

#### DEPAC Dichtungstechnik GMBH

Alfenzstrasse 9  
A-6700 Bludenz  
Austria  
Tel.: +43-5552-31340  
Fax: +43-5552-31370  
e-mail: office@depac.at  
Internet www.depac.at

#### DEPAC S.A. (Pty) Ltd.

367 Kyalami Boulevard  
Kyalami Business Park  
Midrand, Gauteng  
Republic of South Africa  
Tel.: +27-11-4661600  
Fax: +27-11-4664059  
e-mail: sales@depacsa.co.za  
Internet: www.depacsa.co.za

#### DEPAC Seals, Inc.

416 E. Elizabeth Avenue  
Linden, NJ 07036  
USA  
Tel.: +1-908-587-9830  
Fax: +1-908-587-9832  
e-mail: office@depacseals.com  
Internet: www.depacseals.com

Worldwide more than 50 authorized distributors

Your local DEPAC distributors: