



PRODUCT-DATASHEET
WORKSHOP

511

RUSTOPLØSER

LØSNER RUST HURTIGT MED PENETRERENDE EFFEKT

BESKRIVELSE

DEPAC 511 RUSTOPLØSER penetrerer og løser rust og opløser carbon, grafith, fedt og snavs m.m

Forslag til Brug

Universal rustopløser til maskiner, ventiler, pumpelede, sanitet, rørledninger, boreudstyr Industri, skibsfart, autoværksteder, damp og gasforbindelser m.m.

Løser Rust ved Penetration

DEPAC 511 RUSTOPLØSER , trænger ind på steder hvor andre olier ikke kan nå.Dets specielle additiver sørger for hurtig opløsning af rust selv ved meget fastrustne bolte og møtrikker.

DEPAC 511 RUSTOPLØSER penetrerer og løser rust og opløser carbon, grafith, fedt og snavs m.m.

Minimum Arbejde Sparer tid og penge

DEPAC 511 RUSTOPLØSER kræver kun 1.minut til at krybe dybt ind , selv ved meget mikroskopiske områder.

Mange anvendelser

DEPAC 511 RUSTOPLØSER løser fittings, bolte, møtrikker og beskytter kort mod rust.

DEPAC 511 RUSTOPLØSER vil ikke beskadige metallet, indeholder ingen SYRE.

TEKNISK DATA

Vægtfylde	0,8
Flammepunkt	> 55° C
Farve	Lyseblå
Mineralolie	Ja
Kogepunkt	> 200° C
Frysepunkt	- 26° C

FORDELE

- PENETRERENDE EFFEKT
- LØSNER RUST
- ØKONOMISK I BRUG
- MIDLERTIDIG RUSTBESKYTTENDE
- BEVARER MATERIALER TIL GENBRUG



511

RUSTOPLØSER

ANVENDELSE

Clean iron and steel surfaces from grease, oil, dirt, loose old paint and loose rust with steel brush.

Shake or stir DEPAC 511 RUSTOPLØSER thoroughly and apply evenly with brush, roller or spray pistol. The viscosity may, if required, be lowered by mixing with distilled water (10 % max.)

The chemical reaction starts after 5 minutes, visible by the change in color to a dark blue. The surface is dust dry after approx. 1 hour and depending on the rusted surface and the thickness of application it is fully cured after 6 to 15 hours at 20° C (70° F).

To achieve optimal and even rust transforming, especially of a thicker rust surface, a second application of DEPAC 511 RUSTOPLØSER is recommended.

The treated and cured surfaces can be exposed for a reasonable time to weathering.

However, to receive the max. corrosion protection possible and best appearance the treated surface should be primed additionally with DEPAC 333 UNIVERSAL PRIMER and color coated with DEPAC 324 UNIVERSAL URETHANE COATING.

SIKKERHEDS DATA

Spray

Dette produkt er der ingen risiko for brugeren ifølge ArbStoffV German Federal Republic

Dunk

Indtagelse og indånding af dampe fra produktet er skadeligt. Undgå øjenkontakt.

Holdes væk fra børn.

Dypning

Dele som skal beskyttes bør være 10 – 15 sekunder i DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER, indtil hele overfladen og alle små tolerancer er våde.

Praktisk er en kurv, som delene lægges i og sænkes ned i væsken. Efter dypningen kan delene ligge til tørring, evt. på en overflade der kan optage resterne af produktet (klud/papir).

Elektriske maskiner

Til brug for udtørring af el-motor. Kontroller at strømmen er afbrudt. Hvis maskinen er forurenet, med saltvand eller forurenet vand, skyl med rent vand og derefter DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER. Lad dette tørre tilstrækkelig, tid kan spares ved lufttørring.

Technical data's as stated have been established by laboratory conditions. These data should only be taken as general information. DEPAC can not give direct or indirect guarantee for specific usages of the product. If under certain conditions a guarantee is given this is limited to replacement of the purchased product.

DEPAC Anstalt (Establishment)

Industriestrasse 733
FL-9492 Eschen
Liechtenstein
Tel.: +423-373-9700
Fax: +423-373-9719
e-mail: office.depac@supra.net
Internet: www.depac.at

DEPAC Dichtungstechnik GMBH

Alfenzstrasse 9
A-6700 Bludenz
Austria
Tel.: +43-5552-31340
Fax: +43-5552-31370
e-mail: office@depac.at
Internet: www.depac.at

DEPAC S.A. (Pty) Ltd.

367 Kyalami Boulevard
Kyalami Business Park
Midrand, Gauteng
Republic of South Africa
Tel.: +27-11-4661600
Fax: +27-11-4664059
e-mail: sales@depacsa.co.za
Internet: www.depacsa.co.za

DEPAC Seals, Inc.

416 E. Elizabeth Avenue
Linden, NJ 07036
USA
Tel.: +1-908-587-9830
Fax: +1-908-587-9832
e-mail: office@depacseals.com
Internet: www.depacseals.com

Worldwide more than 50 authorized distributors

Your local DEPAC distributors: